

FICHE TECHNIQUE

MASTIC VISIONCOLOR FIBRES DE VERRE

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Mastic spécial renforcé par l'adjonction de fibres de verre. Facile à poncer. Il sert pour réparer les trous et autres imperfections des tôles et sur stratifiés aux fibres de verre. Il COV prêt à l'emploi mesuré selon la norme ISO 11890 est inférieur à 250 g / l, la catégorie limite imposée par le règlement européen 2004/42/CE.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition:	Résines polyestères insaturées, fibres de verre et poudres de minéraux
Poids spécifique:	1,48 ± 0,1 kg/l
Couleurs disponibles:	Gris
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité.

C) PRÉPARATION DU SUPPORT:



- * Fer, acier, matières plastiques (polyester renforcé aux fibres de verre).
- * Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées.




- * Nettoyer bien la surface à traiter avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.
- * Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.

D) ATTENTION:

- * Mélanger bien le mastic avec 1-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- * Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- * Conserver dans un endroit frais et sec.

MASTIC VISIONCOLOR FIBRES DE VERRE

E) MODE D'EMPLOI:



1-3% C10 durcisseur en pâte Pot life 5-7' à 20°C.



Application à la spatule.



< 30' à 20°C



4'- 5' à 1 mt.



P40-P80 dégrossissage

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Au diluant nitro

G) RECOUVRABILITÉ:

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.