

FICHE TECHNIQUE

MASTIC VISIONCOLOR UNIVERSEL

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Mastic polyester Multifonction Universel pour la réparation automobile, dont les caractéristiques principales sont la crémeusité qui permet un étalement immédiat et sans défauts avec des temps de ponçabilité extrêmement réduit.

Approprié pour application de remplissage et en même temps pour des fine couches de finition sur tout support métalliques , tôles galvanisé et pièces en aluminium . Grace a une excellente propriété d'adhérence sa résistance à la flexion est élevée même sur des épaisseurs importants. Le VOC du produit prêt à l'emploi est inférieur au 250g/l, limite de catégorie de la Normative Européenne 2004/42.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition:	Résines polyestères insaturées et poudres de minéraux
Poids spécifique:	1,80 ± 0,10 kg/l
Coleurs disponibles:	Jaune
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité.

C) PREPARATION DU SUPPORT:



* Fer, acier, matières plastiques (polyester renforcé aux fibres de verre).

* Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées.



* Nettoyer bien la surface à traiter avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.

* Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.

D) ATTENTION:


* Mélanger bien le mastic avec 1-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.

* Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.

* Conserver dans un endroit frais et sec.

MASTIC VISIONCOLOR UNIVERSEL


E) MODE D'EMPLOI:



1-3% C10 durcisseur en pâte Pot life 3-5' à 20°C.



Application à la spatule.



< 20' à 20°C



4'- 5' à 1 mt.



P60- P120 dégrossissage
P180-P220 finissage

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Au diluant nitro

G) RECOUVRABILITÉ:

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.