

VERNIS VISIONCOLOR UHS THIXOTROPE

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Nouveauté absolue dans le domaine des transparents pour ateliers de réparation d'automobiles grâce aux propriétés rhéologiques du produit qui lui donnent une résistance considérable à la coulure tout en garantissant une grande facilité d'étalement.

Les caractéristiques principales sont son application facile, son excellent rendu, son incroyable brillant et son séchage rapide. Particulièrement recommandé pour les travaux de réparation en carrosserie pour revenir des bases mates à l'eau, car il entraîne une atténuation significative des effets provoqués par l'absorption de ces bases.

La valeur limite de COV (composés organiques volatiles), conformément à la Réglementation 2004/42, pour la sous-catégorie IIB (d), dont ce produit fait partie, est de 420 g/l.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition:	Résines acryliques oxhydrilées.
Poids spécifique:	0,975 ± 0,03 kg/l
Couleurs disponibles:	Transparent incolore
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité.

C) PREPARATION DU SUPPORT:



- * Base opaque pour système double-couche au solvant.
- * Base opaque pour système double-couche à l'eau.


D) ATTENTION:



- * Bien agiter avant emploi.
- * Respectez la proportion correcte de dilution.
- * Ne pas utiliser le produit en dessous de 10°C.
- * Conserver dans un endroit frais et sec.

VERNIS VISIONCOLOR UHS THIXOTROPE

E) MODE D'EMPLOI:



2:1 durcisseur UHS visioncolor potlife 45' à 20°C.



**10% avec diluant visioncolor
18" DIN 4 à 20°C.**



**1,3-1,4 mm 2,5-3,5 bar
Appliquer une couche moyenne suivie d'une couche pleine de manière à
obtenir au final une épaisseur sèche de 50-60 microns.**



**1,4-1,5 mm 3-4 bar
1+1/2 = 50-60 micron**



5' -10'



**At 23°C durcissement 7-8 h, Polissage 30' après 15-16 h.
At 60°C durcissement: 25'. Polissage 30' après refroidissement**



12' à 1 mt.

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Au diluant pour polyuréthannes.

G) RECOUVRABILITÉ:

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.