FICHE TECHNIQUE–TECHNICAL SHEET

PRODUIT POUR CARROSSERIE

VERNIS TRANSPARENT UHS AIRDRY

DESCRIPTION

VERNIS UHS À BASE DE RÈSINES ACRYLIQUES AVEC D'ÉLÉVES PROPRIÉTÉS MÉCHANIQUES ANTI-RAYURES, CARACTÉRISÉ PAR UNE EXCELLENTE EXTENSION, BRILLANCE ET RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES. CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ EN CARROSSERIE SUR TOUS TYPES DE BASE OPAQUE, POUR LA PEINTURE PARTIELLE OU TOTALE DE VÈHICULES.

EMBALLAGES : 4X5L // 12X1L

LE PRODUIT EST CONFORME AU DÉCRET LÉGISLATIF DU 27 MARS 2006 MODIFIÈ : FINITIONS SPÉCIALES- TOUS TYPES - VALEUR LIMITE COV : 840 G/L - TENEUR MAXIMALE DU COV : 600 G/L A 20°C.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

COULEUR	: TRANSPARENT
DENSITÉ À 25℃	: 0,988 Kg/dm^3 ± 0,010 (MET. INT. ISTR. 44)
GLOSS 60° (INDICATIF)	: 96 G.U. (MET. INT. ISTR. 50)
RENDEMENT THÉORIQUE (MÈLANGE PRÊT À L'EMPLOI)	: 7-8 m^2/L (MET. INT. ISTR. 51)
POT-LIFE À 25℃	: > 2 HEURES
VISCOSITÈ D'APPLICATION (COUPE FORD 4 À 25℃)	: 16-18 SEC.
RAPPORT DE MÈLANGE EN POIDS	: 2:1 (DILUANT NON REQUIS)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

DURCISSEUR UHS RAPIDE
DURCISSEUR UHS NORMAL
DURCISSEUR UHS LENT



T (°C)	< 18	18 – 25	>25
DURCISSEUR	RAPIDE	NORMAL	LENT



T (°C)	< 18	18 – 25	>25
DURCISSEUR	RAPIDE	NORMAL	LENT

SARL VISIONCOLOR – 4 RUE JACQUES MONOD – 69120 VAULX EN VELIN - TEL +33 (0)4.78.98.37.13

PRODUIT POUR CARROSSERIE

VERNIS TRANSPARENT UHS AIRDRY

SYSTÈME D'APPLICATION

- **SUPPORTS**

BASES DOUBLE COUCHES AUSSI BIEN À SOLVANT QUE À L'EAU.
ATTENDRE QUE LA BASE MAT SÈCHE.
NETTOYER, SI NÈCESSAIRE, AVEC UN CHIFFON ANTI-POUSSIÈRE ET APPLIQUER PAR LA SUITE LE PRODUIT.

- **PRÈPARATION DU MÉLANGE**

		< 18°C	**18°C - 25°C**	**> 25°C**
	DURCISSEUR	RAPIDE	NORMAL	LENT
A+B	VERNIS TRANSPARENT DURCISSEUR	100 EN POIDS 50 EN POIDS	100 EN POIDS 50 EN POIDS	100 EN POIDS 50 EN POIDS

NOTE : DONNÉES MESURÉES À UNE TEMPÉRATURE DE 20°C. BIEN MÉLANGER LES COMPOSANTS.

- **APPLICATION**

mm	bar	cm				
1,3 – 1,4	2 – 2,5	15 - 20	½ + 1 DIRECTE CROISÉES	SI NON	2 COUCHES CROISÉES	5′

- **SÉCHAGE**

	AIR 20°C			FOUR 60°C		INFRAROUGE	
DURCISSEUR RAPIDE	20′	45′	90′	**DURCISSEUR RAPIDE**	8′	**DURCISSEUR RAPIDE**	8′
DURCISSEUR NORMAL	30′	60′	2 HEURES	**DURCISSEUR NORMAL**	10′	**DURCISSEUR NORMAL**	10′

NOTE : FOUR : ATTENDRE 5-10 MINUTES POUR LA PHASE D'ÉTALEMENT DU VERNIS TRANSPARENT. INFRAROUGE : ATTENDRE 8 - 10 MINUTES À FAIBLE POTENTIEL. APRÈS LE SÈCHAGE ATTENDRE QUE LA PIÈCE REVIENNE À TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT DE LA MANIPULER.

SARL VISIONCOLOR – 4 RUE JACQUES MONOD – 69120 VAULX EN VELIN - TEL +33 (0)4.78.98.37.13

PRODUIT POUR CARROSSERIE

VERNIS TRANSPARENT UHS AIRDRY

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

LES INFORMATIONS CI-DESSUS SONT RÉDIGÉES SUR LA BASE DE NOS CONNAISSENCES THÉORIQUES ET D'APPLICATION. LA SOCIÉTÉ PEUT GARANTIR LA QUALITÉ DU PRODUIT. TOUTEFOIS, ELLE NE S'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ SUR LES CONDITIONS D'USAGE ET D'EMPLOI QUI NE SONT PAS SOUMISES À NOTRE CONTRÔLE. LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES DANS LA FICHE TECHNIQUE SONT SUJETTES À DES POSSIBLES MISES À JOUR DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ.

- **OBSERVATIONS**
  CONSERVER LE PRODUIT DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, À L'ÉCART DES SOURCES DE CHLEUR.
  POUR TOUTE INFORMATION PARTICULIÈRE, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ASSISTANCE TECHNIQUE.

- **NETTOYAGE DE L'EQUIPMENT**
  NETTOYER AVEC UN SOLVANT DE NETTOYAGE AVANT QUE LE PRODUIT SÈCHE.

- **SÈCURITÈ**
  RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE L'ÉTIQUETTE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER LA FICHE DE SÉCURITÉ.
  RESPECTER LES NORMES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE AU TRAVAIL ET CELLES RELATIVES À L'ÈLIMINATION DES DÉCHETS.

- **STOCKAGE**
  CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET VENTILÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. CONSERVER ENTRE +5°C ET +30°C.

SARL VISIONCOLOR – 4 RUE JACQUES MONOD – 69120 VAULX EN VELIN - TEL +33 (0)4.78.98.37.13